



Gillrath GmbH & Co. KG • Wockerather Weg 38 • 41812 Erkelenz

Verarbeitungshinweise:

Besonderheit Ringofenklinker

Produkt: Kohlebrand

Gillrath-Klinker sind Ringofenklinker. Das Grundmaterial besteht aus Lösslehm und Ton, ohne weitere Zusätze, gebrannt bei bis zu 1200 Grad Celsius im Ringofen.

Rissbildungen gehören beim rustikalen Verblender zum Erscheinungsbild. Es handelt sich um Schwind- und Kriechvorgänge. Diese sind nach dem Brennprozess abgeschlossen. Eine Veränderung der Rissbildung ist daher nicht gegeben. Die Frostbeständigkeit ist hierdurch nicht beeinträchtigt und wird von uns selbstverständlich garantiert. Je nach Produktart und Sortierung können Deformierungen wie etwa Krümmungen, Abplatzungen, kleine Haarrisse und andere Unregelmäßigkeiten auftreten, die charakteristisch für Ringofenklinker sind.

Um die gewünschte Fassadenoptik zu erhalten ist es bei dem Kohlebrand-Verblender besonders wichtig, dass eine wechselseitige Verarbeitung der Klinker vorgenommen wird. Generell sollte aber die Anzahl der eingesetzten Blender die Zahl der Rückseiten noch deutlich übersteigen (Empfehlung von uns: Verhältnis ca. 3:1). Eine besondere Eigenschaft des Produkts sind die durch den Kohlebrand und die hohen Temperaturen beim Brennen entstandenen Unregelmäßigkeiten wie Setzabdrücke, leichte Verformungen, Kantenabplatzungen, ganz unterschiedlich Farbnuancen und unterschiedliche Oberflächenstrukturen. Diese bestimmen die

Hausanschrift: Gillrath Ziegel- und
Klinkerwerk GmbH & Co.KG
Wockerather Weg 38
41812 Erkelenz

Telefon: (02431) 22 00
Telefax: (02431) 23 58
Internet: www.gillrath.de
Email: info@gillrath.de

Postbank: Köln, Kto. 88677-507, BLZ 370 100 50
IBAN: DE33370100500088677507, SWIFT-BIC: PBNKDEFF
Banken: Kreissparkasse Heinsberg, Kto. 404467, BLZ 312 512 20
IBAN: DE17312512200000404467, SWIFT-BIC: WELADED1ERK
Commerzbank Erkelenz, Kto. 926697500, BLZ 310 800 15

USt-IdNr. DE 122389951

IBAN: DE94310800150926697500, SWIFT-BIC: DRESDEFF310

Geschäftsführer: Heinz Gillrath, HRA 4533 Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 8412 Amtsgericht Mönchengladbach.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum, gemäß unseren AGB.



besondere Charakteristik des Produktes. Damit diese im Mauerwerk auch zur Geltung kommen, dürfen Steine, die diese Unregelmäßigkeiten aufweisen, nicht aussortiert werden, sondern müssen regelmäßig im Mauerwerk verarbeitet werden.

Sehr wichtig bei der Verarbeitung ist darüber hinaus, dass stets aus ausreichend vielen Paletten Steine entnommen werden und quergemischt werden. Bei der Auswahl der Paletten sollte darauf geachtet werden, dass sowohl helle als auch dunklere Paletten quergemischt werden, um ein optimales Farbspiel zu erhalten.

Falls Sie Fragen zur Verarbeitung dieses Produkts haben, können Sie sich jederzeit gerne im Klinkerwerk Gillrath melden und um Auskunft bitten.

Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihr Bauprojekt!

Hausanschrift: Gillrath Ziegel- und
Klinkerwerk GmbH & Co.KG
Wockerather Weg 38
41812 Erkelenz

Telefon: (02431) 22 00
Telefax: (02431) 23 58
Internet: www.gillrath.de
Email: info@gillrath.de

Postbank: Köln, Kto. 88677-507, BLZ 370 100 50
IBAN: DE33370100500088677507, SWIFT-BIC: PBNKDEFF
Banken: Kreissparkasse Heinsberg, Kto. 404467, BLZ 312 512 20
IBAN: DE17312512200000404467, SWIFT-BIC: WELADED1ERK
Commerzbank Erkelenz, Kto. 926697500, BLZ 310 800 15

USt-IdNr. DE 122389951

IBAN: DE94310800150926697500, SWIFT-BIC: DRESDEFF310